

ANSERGLOB BCX 20

PRODUKT

Zaprawa wyrównująca BCX 20 jest gotową, suchą mieszanką, opartą na bazie spoiwa cementowego, kruszyw i odpowiednich dodatków modyfikujących. Jest wyrobem wodo- i mrozoodpornym.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa wyrównująca przeznaczona jest do wyrównania powierzchni ścian i podłóg. Używana jako warstwa wyrównująca przed wykonaniem okładziny, pozwala odpowiednio przygotować podłoże oraz zaoszczędzić zaprawę klejącą. Należy ją stosować do niewielkich ubytków oraz innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym. Zaprawę można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1	Gęstość objętościowa	1,8±0,2 g/cm ³
2	Czas zachowania właściwości roboczych	540 min.
3	Proporcja mieszania	6,25-6,5l wody na 25 kg suchej mieszanki
4	Wytrzymałość na ściskanie	CS III
5	Przyczepność i symbol modelu pęknięcia	1,43 MPa; FP:B
6	Absorpcja wody	W2
7	Trwałość	Zaprawa mrozoodporna

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farb olejnych lub emulsyjnych. Podłoża chłonne należy zagruntować emulsją gruntującą.

Przygotowanie zaprawy i sposób użycia: Przygotowanie zaprawy polega na dodaniu zawartości worka do wody w proporcjach 6,25-6,5l wody na 25 kg suchej mieszanki i wymieszaniu ręcznym bądź mechanicznym, po 5 min po ustabilizowaniu się konsystencji wymieszać ponownie.

Temperatura otoczenia i podłoża podczas stosowania zaprawy powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Zaprawę nanosić równomiernie na czyste powierzchnie za pomocą kielni lub gładkiej pacy stalowej, do zacierania można użyć pacy styropianowej. Przygotowując podłoże przed układaniem płytek ceramicznych bezpośrednio po wykonaniu warstwy należy naciąć świeżą zaprawę kielnią lub pacą. Jednorazowo można nakładać warstwę zaprawy o grubości 15mm.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych przewiewnych pomieszczeniach nie dłużej niż 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem.

GWARANCJA

Producent przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za jakość produktu jedynie w przypadku zastosowania się użytkownika do zaleceń instrukcji producenta, przy jednoczesnym przestrzeganiu podstawowych zasad sztuki budowlanej i zasad BHP.

OPAKOWANIE

Dwuwarstwowe worki papierowe z przekładką PE – 25 kg..

ATESTY

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 998-1:2004 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz. 1: Zaprawa tynkarska”.

Atest higieniczny - PZH nr HK/B/0836/02/2008

Zakłady Chemiczne ANSER-TARNOBRZEG Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48

tel.: 15 641 63 07 do 09, faks: 15 641 63 22

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.