

ANSERCOLL 5-10-15-20

PRODUKT

Produkowany jest na bazie modyfikowanego kauczuku styrenowo-butadienowego z dodatkiem żywic naturalnych.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do przyklejania parkietu tradycyjnego i z materiałów drewnopochodnych (np. płyta OSB i wiórowa) do wszelkich rodzajów podłoży stosowanych w budownictwie. Nadaje się do podłoży zabrudzonych subitem.

WŁAŚCIWOŚCI

- nie wymaga gruntowania
- nie spienia się
- nie powoduje pęcznienia drewna
- nie zawiera wody i rozpuszczalników aromatycznych
- tiksotropowy (zachowuje ślad szpachli zębatej)
- utwardza się bez skurczu
- tworzy elastyczną spoinę o podwyższonej odporności na starzenie

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	barwa kleju	beżowa
2.	barwa spoiny	beżowa
3.	sucha masa	72% ± 3
4.	czas otwarty	ok. 15 min
5.	wytrzymałość spoiny na zrywanie	minimum 1,0 MPa po 1 dobie minimum 1,5 MPa po 3 dobach
6.	lepkość (met. Brookfield'a)	40000 mPa*s ± 5000
7.	wydajność	1,0 ÷ 1,5 kg/m ² (w zależności od chłonności podłoża)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Podłoże musi być równe, suche (maks. 2% wilgotności), czyste (bez zatluszczeń i pyłu), mocne, bez pęknięć i zarysowań. Powierzchnie gładkie (np. wylewka samopoziomująca) zaleca się przeszlifować, aby poprawić przyczepność kleju. Podłoża pyliste, zatluszczone gruntować Środkiem Gruntującym 5-10-15-20, a podłoża o podwyższonej wilgotności do 5% należy zagruntować poliuretanowym Środkiem Gruntującym PU 130. Podłoże zabrudzone subitem należy oczyścić z pozostałości kleju, wypiąskować i zagruntować Środkiem Gruntującym 5-10-15-20.

Sposób użycia:

Klej należy równomiernie nanosić na podłoże za pomocą trójkątnej szpachli (podłoże niechłonne – szpachla B3, podłoże chłonne- szpachla B5). Należy zachować pomiędzy ścianą a parkietem ok. 1,5 cm dylatację. Kliny należy usunąć zaraz po ułożeniu parkietu. Do usuwania zabrudzeń świeżym klejem i czyszczenia urządzeń używać rozcieńczalnika do kleju 5-10-15-20.

Najlepsze warunki stosowania:

Temperatura kleju od 18 do 25°C

Temperatura podłoża 15°C

Wilgotność względna powietrza poniżej 70%

UWAGI

Ansercoll 5-10-15-20 zawiera rozpuszczalniki i wysokie temperatury powodują ich szybsze odparowanie.

Po otwarciu opakowania i wyłożeniu odpowiedniej ilości kleju należy je na powrót szczelnie zamknąć.

Klej jest palny. Świeżo zabrudzone powierzchnie czyścić acetonem. Po wyschnięciu usuwać mechanicznie.

MAGAZYNOWANIE

Magazynować w oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

ATESTY

ITB nr AT-15-3252/2005