

# ZAPRAWA MURARSKA DO CIENKICH SPOIN AD20

**PRODUKT**

Sucha mieszanka wysokiej jakości cementów portlandzkich, kruszyw mineralnych, oraz polimerowych proszków redyspergowalnych.

**ZASTOSOWANIE**

Zaprawa **AD20** przeznaczona jest do łączenia elementów murowych z betonu komórkowego na cienkie spoiny, grubości od 1 do 3 mm. Zaprawa może być stosowana w murach wewnętrznych oraz zewnętrznych naziemnych. Jest mrozo- i wodoodporna.

**DANE TECHNICZNE**

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1	Proporcja mieszania	6,25 l wody na 25 kg suchej mieszanki
2.	Czas zachowania właściwości roboczych	180 min.
3.	Czas korekty	> 7 min
4.	Zużycie	przy grubości warstwy 1 mm ok. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
5.	Zawartość chlorków	≤ 0,1% Cl
6.	Wytrzymałość na ściskanie	M10
7.	Absorpcja wody	≤ 0,3 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>
8.	Trwałość	Zaprawa mrozoodporna

\* Dane uzyskane w temp. 20±2°C/ 60% wilgotności względnej, w pomieszczeniu nie wietrzonym

**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA**

Suchą mieszankę zaprawy klejowej **AD20** wsypać do odpowiedniej ilości wody i wymieszać intensywnie wiertarką wyposażoną w mieszadło koszyczkowe. Odczekać 5 minut do ustabilizowania się konsystencji, po czym wymieszać ponownie. Tak przygotowana zaprawa może być używana nie dłużej niż 2 godziny.

Zaprawę nanosić równomiernie na czyste powierzchnie bloczków lub płytek, na poziomą i pionową płaszczyznę sąsiednich, już przyklejonych bloczków za pomocą ząbkowanej pacy. Następnie przyłożyć kolejny klejony bloczek i docisnąć. Należy pamiętać, aby grubość warstwy po dociśnięciu nie przekraczała 2 ÷ 3 mm.

**Temperatura otoczenia i podłoża podczas stosowania zaprawy powinna wynosić od +5°C do +25°C.**

**MAGAZYNOWANIE**

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych przewiewnych pomieszczeniach nie dłużej niż 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem.

**OSTRZEŻENIE**

Produkt po zarobieniu daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

**GWARANCJA**

Producent przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za jakość produktu jedynie w przypadku zastosowania się użytkownika do zaleceń instrukcji producenta, przy jednoczesnym przestrzeganiu podstawowych zasad sztuki budowlanej i zasad BHP.

**OPAKOWANIE**

Dwuwarstwowe worki papierowe z przekładką PE – 25 kg.

**ATESTY**

Produkt spełnia wymagania PN-EN 998-2:2016 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.2: „Zaprawa murarska”

Producent  
Zakłady Chemiczne **ANSER-TARNOBRZEG** Sp. z o.o.  
39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 28  
tel.: 15 641 63 07 do 09, faks: 15 641 63 22